

殿

骨材試験報告書

令和 年 月 日

工 事 名

工事場所

製 品 名

福井市志比口3丁目2番14号 はさきビル2階

久米田砕石株式会社



受 付 日： 令和 3 年 2 月 25 日

【試料名】 路盤材料 M-40

【試験項目】

- ・ ふるい分け試験
- ・ 単位容積質量試験
- ・ 密度及び吸水率試験
- ・ すりへり試験
- ・ 土の液性限界・塑性限界試験
- ・ 突固めによる土の締固め試験
- ・ 修正CBR試験

久米田碎石株式会社 殿

試験結果は、本報告書のとおりであることを証明します。

令和 3 年 4 月 1 日

J N L A 認定登録試験事業者

株式会社 M・T 技研 中央材料研究所
福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地

TEL : 0778-62-1000 FAX : 0778-62-7723

発行責任者 所長 小林 宏成

試験結果一覧表

試験依頼者	会社名	久米田砕石株式会社
	所在地	福井県福井市志比口3丁目2番14号
試料採取日	令和3年2月25日	
試料採取地	骨材堆積場	
試験日	令和3年2月26日～令和3年3月31日	

試料名	産地
路盤材料 M-40	福井県坂井市丸岡町上久米田37字

試	験	項	目	試験結果	規格値※	判 定	頁
ふるい分け試験	JIS A 1102 (JNLA認定)	呼び寸法	公称目開き			合 格	3
		100 mm	106 mm	100			
		80 mm	75 mm	100			
		60 mm	63 mm	100			
		50 mm	53 mm	100	100		
		40 mm	37.5 mm	98	95 ～ 100		
		30 mm	31.5 mm	89			
		25 mm	26.5 mm	80			
		20 mm	19 mm	72	60 ～ 90		
		15 mm	16 mm	64			
		13 mm	13.2 mm	59			
		10 mm	9.5 mm	53			
		5 mm	4.75 mm	42	30 ～ 65		
		2.5 mm	2.36 mm	33	20 ～ 50		
		1.2 mm	1.18 mm	25			
		0.6 mm	600 μm	20			
		0.4 mm	425 μm	16	10 ～ 30		
		0.3 mm	300 μm	13			
		0.15 mm	150 μm	9			
		0.075 mm	75 μm	4	2 ～ 10		
				粗 粒 率	—		
単位容積質量試験	JIS A 1104 (JNLA認定)	単位容積質量	kg/ℓ	1.74			4
		実 積 率	%	65.7			
密 度 及 び 吸 水 率 試 験	JIS A 1109 JIS A 1110 (JNLA認定)	表 乾 密 度	g/cm ³	2.69		合 格	5
		絶 乾 密 度	g/cm ³	2.65	2.45 以上		
		見 掛 密 度	g/cm ³	2.76			
		吸 水 率	%	1.61	3.00 以下		
すりへり試験	JIS A 1121 (JNLA認定)	すりへり減量	%	13.0	50 以下	合 格	6
土の液性限界・ 塑性限界試験	JIS A 1205	液 性 限 界	%	NP			7
		塑 性 限 界	%	NP			
		塑 性 指 数	%	NP	4 以下		
突固めによる 土の締固め試験	JIS A 1210	最大乾燥密度	g/cm ³	2.135			8, 9
		最適含水比	%	6.52			
C B R 試 験	JIS A 1211	93 % 修正 CBR	%	112.6		合 格	10 ～ 19
		95 % 修正 CBR	%	129.8	80 以上		
		設 計 C B R	%	—			
技術管理者		楳田 直也					
試験担当者		楳田 直也					

※：依頼者の情報による


試験規格 JIS A 1102

ふるい分け試験 (路盤材料)

試験担当者: 榎田 直也

試験日	令和3年3月2日			
試験材料	種類	M-40	最大寸法	40 mm
	産地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字		
	採取日	令和3年2月25日		
	採取場所	骨材堆積場		
ふるい分け方法	手動	ふるい分け前の質量	15988	
ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間ににとどまる試料の質量 (g)	連続する各ふるいの間ににとどまる試料の質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
100	0	0	0	100
80	0	0	0	100
60	0	0	0	100
50	0	0	0	100
40	383	2	2	98
30	1444	9	11	89
25	1428	9	20	80
20	1216	8	28	72
15	1201	8	36	64
13	788	5	41	59
10	901	6	47	53
5	1775	11	58	42
2.5	1504	9	67	33
1.2	1227	8	75	25
0.6	877	5	80	20
0.4	604	4	84	16
0.3	553	3	87	13
0.15	699	4	91	9
0.075	757	5	96	4
受け皿	623	4	100	0
合計	15980	100	—	—
試験前後の質量差 (%)	0.05	粗粒率	5.35	

粒度曲線図





試験規格 JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者 : 榎田 直也

試 験 日			令 和 3 年 3 月 31 日	
試 料	種 類		M-40	
	産 地		福井県坂井市丸岡町上久米田37字	
	採 取 日		令 和 3 年 2 月 25 日	
	採取場所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
単位容積質量	容器の質量	(kg) (1)	6.700	6.700
	容器の容積	(l) V	9.953	9.953
	(容器+試料)の質量	(kg) (2)	24.064	24.034
	試料の質量=(2)-(1)	(kg) m ₁	17.364	17.334
	単位容積質量= $\frac{m_1}{V}$	(kg/l) T	1.74	1.74
	2回の試験の平均値	(kg/l) $\overline{T}$	1.74	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)		0.00	
実積率	試料の絶乾密度	(g/cm ³) d _D	2.65	
	実積率= $\frac{\overline{T}}{d_D} \times 100$	(%) G	65.7	

試験規格 JIS A 1110

粗骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者 : 榎田 直也

試 験 日			令 和 3 年 3 月 24 日	
試 料	種 類		M－40	
	産 地		福井県坂井市丸岡町上久米田37字	
	採 取 日		令 和 3 年 2 月 25 日	
	採 取 場 所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
表 乾 密 度	表乾状態の試料の質量 (g)	m ₁	2659.9	2581.3
	試料とかごの水中の見掛けの質量 (g)	m ₂	2070.9	2021.4
	金網かごの水中質量 (g)	m ₃	398.3	398.3
	試験温度における水の密度 (g/cm ³)	ρ _w	試験水の温度	20 ℃
			0.9982	
	表乾密度＝ $\frac{m_1 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _s	2.69	2.69
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_s$	2.69	
平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00	
絶 乾 密 度	絶乾状態の試料の質量 (g)	m ₄	2617.7	2540.3
	絶乾密度＝ $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _d	2.65	2.65
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_d$	2.65	
	平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00
見 掛 密 度	見掛密度＝ $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_4 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _d	2.76	2.76
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_d$	2.76	
吸 水 率	吸水率＝ $\frac{m_1 - m_4}{m_4} \times 100$ (%)	Q	1.61	1.61
	2回の試験の平均値 (%)	$\overline{Q}$	1.61	
	平均値からの差 (規格値:0.03%以下)			0.00

水の温度と密度					
温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

試験担当者： 榎田 直也

試 験 日				令 和 3 年 3 月 25 日			
試 料		種 類		M-40			
		産 地		福井県坂井市丸岡町上久米田37字			
		採 取 日		令 和 3 年 2 月 25 日			
		採 取 場 所		骨材堆積場			
ふるいの寸法		ふるい分け試験		粒度区分	球の数	回転数	試験前の 各群の質量 m ₁ (g)
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの					
		質量	質量百分率				
(mm)	(mm)	(g)	(%)	A~G	6~12	500または1000	
2.5	—	5340	33				5000
5	2.5	1504	9				
10	5	1775	11				
13	10	901	6				
15	13	788	5				
20	15	1201	8				
25	20	1216	8				
30	25	1428	9				
40	30	1444	9				
50	40	383	2				
60	50	0	0				
80	60	—	—				
100	80	—	—				
合 計		15980	100	—	8	500	5000
試験後1.7mmふるいに残った試料の質量 (g) m ₂				4350			
すりへり損失質量 (g) m ₁ －m ₂				650			
すりへり減量 (%) $\frac{m_1-m_2}{m_1} \times 100$				13.0			

JIS A 1205 JGS 0141	土の液性限界・塑性限界試験（測定）	
------------------------	-------------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40)

試験年月日 令和3年3月15日

試験者 榎田 直也

試料番号(深さ) No.4

25

液性限界試験

落下回数 — —

容器 No. — —

含水比 m_a g — — m_b g — — m_c g — — w % — —

落下回数 — —

容器 No. — —

 m_a g — — m_b g — — m_c g — — w % — —


落下回数 — —

容器 No. — —

 m_a g — — m_b g — — m_c g — — w % — —

塑性限界試験

容器 No. — — —

 m_a g — — — m_b g — — — m_c g — — — w % — — —液性限界 w_L % NP塑性限界 w_p % NP塑性指数 I_p NP

特記事項

- ・ ヒモ状にならず試験不能

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（測定）
------------------------	-------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40) 試験年月日 令和3年3月1日

試料番号(深さ) No.4 試験者 榎田 直也

試験方法	E-b	土質名称	M-40			
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	モ ー ル ド	内径 cm	15.00
試料の使用方法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45		高さ ¹⁾ cm	12.50
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92		容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後 w_1 %	突固め層数 層	3		質量 m_1 ²⁾ g	7450

測定 No.		1	2	3	4
(試料+モールド)質量 m_2 ²⁾ g		12012	12246	12418	12506
湿潤密度 p_t g/cm ³		2.065	2.171	2.249	2.289
平均含水比 w %		2.48	4.04	5.67	7.43
乾燥密度 p_d g/cm ³		2.015	2.087	2.128	2.131
含水比	容器 No.	15	17	19	21
	m_a g	1522.26	1520.24	1659.07	1464.52
	m_b g	1498.54	1482.04	1597.36	1399.44
	m_c g	543.56	541.08	505.62	525.41
	w %	2.48	4.06	5.65	7.45
	容器 No.	16	18	20	22
	m_a g	1576.56	1548.68	1470.33	1514.22
	m_b g	1551.17	1508.29	1419.38	1446.09
	m_c g	525.61	503.81	523.65	527.15
	w %	2.48	4.02	5.69	7.41
測定 No.		5	6	7	—
(試料+モールド)質量 m_2 ²⁾ g		12524	12484	12422	—
湿潤密度 p_t g/cm ³		2.297	2.279	2.251	—
平均含水比 w %		9.26	11.11	12.98	—
乾燥密度 p_d g/cm ³		2.102	2.051	1.992	—
含水比	容器 No.	23	25	27	—
	m_a g	1646.53	1682.22	1555.03	—
	m_b g	1552.19	1573.68	1443.01	—
	m_c g	530.48	596.42	581.49	—
	w %	9.23	11.11	13.00	—
	容器 No.	24	26	28	—
	m_a g	1463.63	1622.38	1674.74	—
	m_b g	1381.64	1519.86	1548.81	—
	m_c g	498.79	597.36	576.91	—
	w %	9.29	11.11	12.96	—

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。

2) モールドの質量は底板を含む。

$$p_d = \frac{p_t}{1 + w / 100}$$

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（締固め特性）	
------------------------	----------------------	--


調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40)

試験年月日 令和3年3月2日

試料番号(深さ) No.4

試験者 榎田 直也

試験方法	E-b	土質名称	M-40						
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	土粒子の密度 p_s g/cm ³					
試料の使用方法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45	試料調整前の最大粒径 mm					
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92	モールド	内径 cm	15.00			
	乾燥処理後 w_1 %	突固め層数 層	3		高さ ¹⁾ cm	12.50			
測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
平均含水比 w %	2.48	4.04	5.67	7.43	9.26	11.11	12.98	—	
乾燥密度 p_d g/cm ³	2.015	2.087	2.128	2.131	2.102	2.051	1.992	—	



特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$p_{dsat} = \frac{p_w}{p_w / p_s + w / 100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40) 試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 92

試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	M-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.52
空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.135
試料調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		1		2		3	
容器 No.		61	62	63	64	65	66
含水比							
m_a g		1699.02	1534.68	1539.82	1475.77	1553.18	1480.88
m_b g		1629.77	1476.21	1476.00	1421.22	1494.38	1428.03
m_c g		573.50	577.33	491.85	573.58	585.21	626.43
w_l %		6.56	6.50	6.48	6.44	6.47	6.59
平均値 w_l %		6.53		6.46		6.53	
密度							
(試料+モールド)質量 $m_2^{(2)}$ g		12495		12450		12454	
モールド質量 $m_l^{(2)}$ g		7478		7425		7429	
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		2.271		2.275		2.275	
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		2.132		2.137		2.136	
吸水膨張							
水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験							
(試料+モールド)質量 $m_3^{(2)}$ g		12553		12513		12509	
膨張比 r_e %		0.000		0.000		0.000	
湿潤密度 ρ'_t g/cm ³		2.297		2.303		2.300	
乾燥密度 ρ'_d g/cm ³		2.132		2.137		2.136	
平均含水比 w' %		7.74		7.77		7.68	

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_l}{V(1 + r_e/100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40) 試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 42

試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	M-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.52
空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.135
試料調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		4		5		6	
容器 No.		67	68	69	70	71	72
含水比							
m_a g		1462.77	1451.18	1616.07	1680.23	1572.31	1628.36
m_b g		1410.19	1398.46	1553.40	1613.61	1510.29	1565.21
m_c g		598.17	595.41	573.89	585.86	575.77	582.06
w_l %		6.48	6.56	6.40	6.48	6.64	6.42
平均値 w_l %		6.52		6.44		6.53	
密度							
(試料+モールド)質量 $m_2^{2)}$ g		12304		12311		12247	
モールド質量 $m_l^{2)}$ g		7488		7493		7420	
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		2.180		2.181		2.185	
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		2.047		2.049		2.051	
吸水膨張							
水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験							
(試料+モールド)質量 $m_3^{2)}$ g		12383		12384		12316	
膨張比 r_e %		0.000		0.000		0.000	
湿潤密度 ρ'_t g/cm ³		2.216		2.214		2.216	
乾燥密度 ρ'_d g/cm ³		2.047		2.049		2.051	
平均含水比 w' %		8.26		8.05		8.04	

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_l}{V(1 + r_e/100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40) 試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 17

試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	M-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
試験準備	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.52
	空気乾燥前含水比 %	突固め層数 層	3	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.135
	試料調整後含水比 w_0 %	モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		7		8		9	
容器 No.		73	74	75	76	77	78
含水比							
m_a g		1628.42	1513.49	1622.49	1544.89	1580.85	1482.55
m_b g		1565.26	1459.02	1552.05	1482.51	1517.06	1427.92
m_c g		598.86	626.74	491.48	525.55	529.56	587.47
w_l %		6.54	6.54	6.64	6.52	6.46	6.50
平均値 w_l %		6.54		6.58		6.48	
密度							
(試料+モールド)質量 $m_2^{2)}$ g		12110		12058		12076	
モールド質量 $m_1^{2)}$ g		7489		7435		7464	
湿潤密度 p_t g/cm ³		2.092		2.093		2.088	
乾燥密度 p_d g/cm ³		1.964		1.964		1.961	
吸水膨張							
水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験							
(試料+モールド)質量 $m_3^{2)}$ g		12187		12132		12157	
膨張比 r_e %		0.000		0.000		0.000	
湿潤密度 p'_t g/cm ³		2.127		2.126		2.124	
乾燥密度 p'_d g/cm ³		1.964		1.964		1.961	
平均含水比 w' %		8.30		8.25		8.31	

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$p'_t = \frac{m_3 - m_1}{V(1 + r_e / 100)}$$

$$p'_d = \frac{p_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{p'_t}{p'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40) 試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 92

試験者 煤田 直也

試 験 条 件			水浸 ・ 非水浸		貫入速さ mm/min			1.0		荷重板質量 kg			5							
養 生 条 件			日空气中		荷 重 計 No.			340782		貫入ピストンの断面積 cm ²			19.63							
			4 日 水 浸		容 量 kN			100		較正係数 $\frac{\text{MN/m}^2}{\text{kN/目盛}}$			1.000							
供 試 体 No.			1		供 試 体 No.			2		供 試 体 No.			3							
貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重							
読 み		平 均	荷重計の読み	MN/m^2 kN	読 み		平 均	荷重計の読み	MN/m^2 kN	読 み		平 均	荷重計の読み	MN/m^2 kN						
1	2				1	2				1	2									
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000						
0.5	0.5	0.5	4.5	4.500	0.5	0.5	0.5	4.7	4.700	0.5	0.5	0.5	4.3	4.300						
1.0	1.0	1.0	7.8	7.800	1.0	1.0	1.0	8.0	8.000	1.0	1.0	1.0	7.8	7.800						
1.5	1.5	1.5	11.2	11.200	1.5	1.5	1.5	11.4	11.400	1.5	1.5	1.5	11.2	11.200						
2.0	2.0	2.0	14.7	14.700	2.0	2.0	2.0	14.9	14.900	2.0	2.0	2.0	14.3	14.300						
2.5	2.5	2.5	18.2	18.200	2.5	2.5	2.5	18.5	18.500	2.5	2.5	2.5	17.8	17.800						
3.0	3.0	3.0	21.4	21.400	3.0	3.0	3.0	21.9	21.900	3.0	3.0	3.0	21.1	21.100						
4.0	4.0	4.0	28.2	28.200	4.0	4.0	4.0	28.8	28.800	4.0	4.0	4.0	27.6	27.600						
5.0	5.0	5.0	34.0	34.000	5.0	5.0	5.0	34.6	34.600	5.0	5.0	5.0	33.1	33.100						
7.5	7.5	7.5	49.1	49.100	7.5	7.5	7.5	50.2	50.200	7.5	7.5	7.5	47.9	47.900						
10.0	10.0	10.0	64.1	64.100	10.0	10.0	10.0	64.9	64.900	10.0	10.0	10.0	62.4	62.400						
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—						
貫入試験後の含水比	容器 No.		61		62		貫入試験後の含水比	容器 No.		63		64		貫入試験後の含水比	容器 No.		65		66	
	m_a g		1473.71		1685.03			m_a g		1450.23		1617.80			m_a g		1665.33		1656.95	
	m_b g		1414.11		1611.31			m_b g		1386.36		1546.40			m_b g		1593.16		1590.07	
	m_c g		573.50		577.33			m_c g		491.85		573.58			m_c g		585.21		626.43	
	w_2 %		7.09		7.13			w_2 %		7.14		7.34			w_2 %		7.16		6.94	
	平均値 w_2 %				7.11			平均値 w_2 %				7.24			平均値 w_2 %				7.05	

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40) 試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 42

試験者 榎田 直也

試 験 条 件			水浸 ・ 非水浸		貫入速さ mm/min			1.0		荷重板質量 kg			5							
養 生 条 件			日空气中		荷 重 計 No.			340782		貫入ピストンの断面積 cm ²			19.63							
			4 日 水 浸		容 量 kN			100		較正係数 $\frac{\text{MN/m}^2}{\text{kN/目盛}}$			1.000							
供 試 体 No.			4		供 試 体 No.			5		供 試 体 No.			6							
貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重							
読 み		平 均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読 み		平 均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読 み		平 均	荷重計の読み	MN/m ² kN						
1	2				1	2				1	2									
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000						
0.5	0.5	0.5	3.4	3.400	0.5	0.5	0.5	3.3	3.300	0.5	0.5	0.5	3.4	3.400						
1.0	1.0	1.0	6.1	6.100	1.0	1.0	1.0	6.0	6.000	1.0	1.0	1.0	6.3	6.300						
1.5	1.5	1.5	8.9	8.900	1.5	1.5	1.5	8.7	8.700	1.5	1.5	1.5	9.1	9.100						
2.0	2.0	2.0	11.6	11.600	2.0	2.0	2.0	11.3	11.300	2.0	2.0	2.0	12.1	12.100						
2.5	2.5	2.5	14.6	14.600	2.5	2.5	2.5	13.9	13.900	2.5	2.5	2.5	14.7	14.700						
3.0	3.0	3.0	17.1	17.100	3.0	3.0	3.0	16.6	16.600	3.0	3.0	3.0	17.6	17.600						
4.0	4.0	4.0	22.7	22.700	4.0	4.0	4.0	21.9	21.900	4.0	4.0	4.0	23.4	23.400						
5.0	5.0	5.0	27.7	27.700	5.0	5.0	5.0	26.5	26.500	5.0	5.0	5.0	28.4	28.400						
7.5	7.5	7.5	39.6	39.600	7.5	7.5	7.5	38.1	38.100	7.5	7.5	7.5	40.8	40.800						
10.0	10.0	10.0	51.7	51.700	10.0	10.0	10.0	49.5	49.500	10.0	10.0	10.0	52.6	52.600						
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—						
貫入試験後の含水比	容器 No.		67		68		貫入試験後の含水比	容器 No.		69		70		貫入試験後の含水比	容器 No.		71		72	
	m_a g		1597.15		1574.84			m_a g		1540.41		1540.31			m_a g		1678.17		1649.30	
	m_b g		1526.85		1505.58			m_b g		1472.98		1474.22			m_b g		1601.93		1574.75	
	m_c g		598.17		595.41			m_c g		573.89		585.86			m_c g		575.77		582.06	
	w_2 %		7.57		7.61			w_2 %		7.50		7.44			w_2 %		7.43		7.51	
	平均値 w_2 %				7.59			平均値 w_2 %				7.47			平均値 w_2 %				7.47	

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40) 試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 17

試験者 榎田 直也

試験条件	水浸 ・ 非水浸	貫入速さ mm/min	1.0	荷重板質量 kg	5
養生条件	日空气中	荷重計 No.	340782	貫入ピストンの断面積 cm ²	19.63
	4 日水浸	容量 kN	100	校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2}{\text{kN/目盛}}$	1.000

供試体 No.	7	供試体 No.	8	供試体 No.	9
貫入量 mm	荷重強さ ・ 荷重	貫入量 mm	荷重強さ ・ 荷重	貫入量 mm	荷重強さ ・ 荷重
読み	平均	読み	平均	読み	平均
1	2	1	2	1	2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5

貫入試験後の含水比	容器 No.	73	74	貫入試験後の含水比	容器 No.	75	76	貫入試験後の含水比	容器 No.	77	78
	m_a g	1480.96	1541.35		m_a g	1608.27	1590.63		m_a g	1663.81	1564.95
	m_b g	1418.58	1476.51		m_b g	1527.66	1512.47		m_b g	1583.70	1495.57
	m_c g	598.86	626.74		m_c g	491.48	525.55		m_c g	529.56	587.47
	w_2 %	7.61	7.63		w_2 %	7.78	7.92		w_2 %	7.60	7.64
	平均値 w_2 %		7.62		平均値 w_2 %		7.85		平均値 w_2 %		7.62

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)	
------------------------	-------------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40)


試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 92

試験者 煤田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	M-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.52
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.135
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm		
			15.00		
			12.50		

供 試 体		No.	1	2	3
吸水膨張試験	前	含 水 比 w g	6.53	6.46	6.53
		乾 燥 密 度 p_d g	2.132	2.137	2.136
	後	膨 張 比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	7.74	7.77	7.68
		乾 燥 密 度 p'_d g/cm ³	2.132	2.137	2.136
	貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		7.11	7.24
貫入量2.5mmにおけるCBR %		135.8	138.1	132.8	
貫入量5.0mmにおけるCBR %		170.9	173.9	166.3	
C B R %		170.9	173.9	166.3	



平均 C B R %
170.4

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² $\div$ 10.2 kgf/cm²][1 kN $\div$ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 1	18.20	34.00
	供試体 No. 2	18.50	34.60
	供試体 No. 3	17.80	33.10
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)	
------------------------	-------------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40)


試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 42

試験者 榎田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	M-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.52
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.135
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm	12.50	

供 試 体		No.	4	5	6
吸水膨張試験	前	含 水 比 w g	6.52	6.44	6.53
		乾 燥 密 度 p_d g	2.047	2.049	2.051
	後	膨 張 比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	8.26	8.05	8.04
		乾 燥 密 度 p'_d g/cm ³	2.047	2.049	2.051
	貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		7.59	7.47
貫入量2.5mmにおけるCBR %		109.0	103.7	109.7	
貫入量5.0mmにおけるCBR %		139.2	133.2	142.7	
C B R %		139.2	133.2	142.7	



平均 C B R %	138.4
------------	-------

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 4	14.60	27.70
	供試体 No. 5	13.90	26.50
	供試体 No. 6	14.70	28.40
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)
------------------------	-------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (M-40)


試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4 - 17

試験者 煤田 直也

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	M-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	6.52
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.135
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm		
			15.00		
			12.50		

供 試 体		No.	7	8	9
吸水膨張試験	前	含 水 比 w g	6.54	6.58	6.48
		乾 燥 密 度 p_d g	1.964	1.964	1.961
	後	膨 張 比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	8.30	8.25	8.31
		乾 燥 密 度 p'_d g/cm ³	1.964	1.964	1.961
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		7.62	7.85	7.62
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		77.6	73.9	79.9
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		104.0	98.5	107.0
	C B R %		104.0	98.5	107.0



平均 C B R %	103.2
------------	-------

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 7	10.40	20.70
	供試体 No. 8	9.90	19.60
	供試体 No. 9	10.70	21.30
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9



修正 C B R 試 験


調査件名 久米田碎石(株) 路盤材料試験 (M-40)

試験年月日 令和3年3月10日

試料番号(深さ) No.4

試験者 榎田 直也

突固め回数 回/層	92 (3層)			42 (3層)			17 (3層)		
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.132	2.137	2.136	2.047	2.049	2.051	1.964	1.964	1.961
平均値 ρ_d g/cm ³	2.135			2.049			1.963		
貫入量2.5mmにおけるCBR %	135.8	138.1	132.8	109.0	103.7	109.7	77.6	73.9	79.9
平均値 %	135.6			107.5			77.1		
貫入量5.0mmにおけるCBR %	170.9	173.9	166.3	139.2	133.2	142.7	104.0	98.5	107.0
平均値 %	170.4			138.4			103.2		
ランマー質量 kg	4.5	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³			2.135	締固め度 %		93	95
		最適含水比 w_{opt} %			6.52	修正CBR %		112.6	129.8



特記事項

