

殿

骨材試験報告書

令和 年 月 日

工事名 _____

工事場所 _____

製品名 _____

福井市志比口3丁目2番14号 はさきビル2階

久米田砕石株式会社



骨材試験結果一覧表

依頼者	会社名	久米田碎石株式会社
	所在地	福井県福井市志比口3丁目2番14号
申依頼 請事 項	試料採取日	令和7年2月20日
	試料採取場所	骨材堆積場
	試料採取者	今村 嘉孝
試料搬入日		令和7年2月20日
試験日		令和7年2月20日 ~ 令和7年3月31日

試験体種類		産地
粗骨材	5号碎石(S-20)	福井県坂井市丸岡町上久米田37字

試験項目			試験結果
ふるい分け試験	JIS A 1102	粗粒率	7.04
微粒分量試験	JIS A 1103	微粒分損失質量 %	0.4
単位容積質量試験	JIS A 1104	単位容積質量 kg/l	1.55
		実積率 %	58.1
有機不純物試験	JIS A 1105	標準色に比較して	—
密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	表乾密度 g/cm ³	2.71
		絶乾密度 g/cm ³	2.67
		吸水率 %	1.16
すりへり試験	JIS A 1121	すりへり減量 %	13.8
安定性試験	JIS A 1122	安定性損失質量 %	4.1
粘土塊量試験	JIS A 1137	粘土塊量 %	0.00
骨材中の塩化物量試験	JIS A 5308	塩化物含有率 %	—
粒形判定実積率試験	JIS A 5005	粒形判定実積率 %	—
技術管理者		楳田 直也	
試験担当者		江指 尚美	

<試験実施場所> ベルテクス株式会社 試験分析センター 福井県鯖江市二丁掛町7号6番地


試験規格 JIS A 1102

骨材のふるい分け試験 (粗骨材)

試験担当者： 江指 尚美

試験日	令和 7 年 2 月 25 日			
試料	種類	5号砕石(S-20)	最大寸法	20 mm
	産地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字		
	採取日	令和 7 年 2 月 20 日		
	採取場所	骨材堆積場		
ふるい分け方法	手動	ふるい分け前の質量	4434	
ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量 (g)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
50	0	0	0	100
40	0	0	0	100
(30)	0	0	0	100
(25)	0	0	0	100
20	158	4	4	96
(15)	1735	39	43	57
(13)	1980	45	88	12
10	538	12	100	0
5	9	0	100	0
2.5	1	0	100	0
受け皿	11	0	100	0
合計	4432	100	—	—
試験前後の質量差 (%)	0.05	粗粒率	7.04	

粒度曲線図



試験規格：JIS A 1103

骨材の微粒分量試験（粗骨材）

試験担当者：江指 尚美

粗 骨 材			
試 験 日		令和 7 年 2 月 25 日	
試 料	種 類	5号碎石(S-20)	
	産 地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字	
	採 取 日	令和 7 年 2 月 20 日	
	採 取 場 所	骨材堆積場	
試 験 回 数		1	2
洗う前の試料の乾燥質量 (g)	m_1	2182.7	2302.3
洗った後の試料の乾燥質量 (g)	m_2	2173.2	2292.5
骨材の 微粒分量 = $\frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$ (%)	A	0.4	0.4
2回の試験の平均値 (%)	\bar{A}	0.4	
平均値からの差 (規格値:0.2%以下)		0.0	

試験規格 JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者： 江指 尚美

試験日			令和 7 年 3 月 31 日	
試料	種類	5号砕石(S-20)		
	産地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字		
	採取日	令和 7 年 2 月 20 日		
	採取場所	骨材堆積場		
試験回数			1	2
単位容積質量	容器の質量 (kg)	(1)	6.700	6.700
	容器の容積 (l)	V	9.953	9.953
	(容器+試料)の質量 (kg)	(2)	22.154	22.131
	試料の質量 = (2)-(1) (kg)	m_1	15.454	15.431
	単位容積質量 = $\frac{m_1}{V}$ (kg/l)	T	1.55	1.55
	2回の試験の平均値 (kg/l)	\bar{T}	1.55	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)		0.00	
実積率	試料の絶乾密度 (g/cm ³)	d_D	2.67	
	実積率 = $\frac{\bar{T}}{d_D} \times 100$ (%)	G	58.1	

試験規格 JIS A 1110

粗骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者： 江指 尚美

試験日		令和 7 年 3 月 7 日		
試料	種類	5号砕石(S-20)		
	産地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字		
	採取日	令和 7 年 2 月 20 日		
	採取場所	骨材堆積場		
試験回数		1	2	
表乾密度	表乾状態の試料の質量 (g)	m_1	2611.3	2587.2
	試料とかごの水中の見掛けの質量 (g)	m_2	2046.1	2031.1
	金網かごの水中質量 (g)	m_3	398.3	398.3
	試験温度における水の密度 (g/cm ³)	ρ_w	試験水の温度 20 °C	
			0.9982	
	表乾密度 = $\frac{m_1 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D_s	2.71	2.71
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	\bar{D}_s	2.71	
平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)		0.00		
絶乾密度	絶乾状態の試料の質量 (g)	m_4	2581.4	2557.5
	絶乾密度 = $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D_d	2.67	2.67
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	\bar{D}_d	2.67	
	平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)		0.00	
吸水率	吸水率 = $\frac{m_1 - m_4}{m_4} \times 100$ (%)	Q	1.16	1.16
	2回の試験の平均値 (%)	\bar{Q}	1.16	
	平均値からの差 (規格値:0.03%以下)		0.00	

温度 (°C)	密度 (g/cm ³)	温度 (°C)	密度 (g/cm ³)	温度 (°C)	密度 (g/cm ³)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

試験担当者： 江指 尚美

試験日		令和 7 年 3 月 19 日					
試料	種類	5号砕石(S-20)					
	産地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字					
	採取日	令和 7 年 2 月 20 日					
	採取場所	骨材堆積場					
ふるいの呼び寸法		ふるい分け試験		粒度区分	球の数	回転数	試験前の 各群の質量 (g)
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの					
(mm)	(mm)	質量 (g)	質量百分率 (%)	A~G	6~12	500または1000	m ₁
2.5	—	11	0				
5	2.5	1	0				
10	5	9	0				
15	10	2518	57				5000
20	15	1735	39				
25	20	158	4				
40	25	0	0				
50	40	—	—				
60	50	—	—				
80	60	—	—				
合計		4432	100	H	10	500	5000
試験後1.7mmふるいに残った試料の質量		(g)	m ₂			4312	
すりへり損失質量		m ₁ - m ₂	(g)			688	
すりへり減量		$= \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$				13.8	(%)

試験規格 JIS A 1122

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 (粗骨材)

試験担当者： 江指 尚美

粗 骨 材							
試 験 日		令和 7 年 3 月 19 日					
試 料	種 類		5号碎石(S-20)				
	産 地		福井県坂井市丸岡町上久米田37字				
	採 取 日		令和 7 年 2 月 20 日				
	採 取 場 所		骨材堆積場				
ふるいの呼び寸法		ふるい分け試験		試験前の 各群の質量	試験後の 各群の質量	各群の損失 質量分率 $(1 - \frac{m_2}{m_1}) \times 100$	骨材の損失 質量分率 $\frac{① \times P_1}{100}$
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの					
		質量	①質量分率	(g)	(g)	(%)	
(mm)	(mm)	(g)	(%)	m_1	m_2	P_1	(%)
10	5	9	0	—	—	3.9	0.0
15	10	2518	57	508	488	3.9	2.2
20	15	1735	39	752	718	4.5	1.8
25	20	158	4	1015	987	2.8	0.1
40	25	0	0	—	—	—	—
60	40	—	—	—	—	—	—
合 計		4420	100	—	—	—	4.1

注) ①の質量分率が全質量の5%に満たない群のものについては試験をしないが、その群の前後における損失質量分率の平均値をもって その群の値とする。前後の群における試験値のいずれかが欠けているときは、欠けていないほうの群の損失質量百分率をとる。

試験規格 JIS A 1137

骨材中に含まれる粘土塊量の試験

試験担当者： 江指 尚美

粗 骨 材			
試 験 日		令和 7 年 2 月 28 日	
試 料	種 類	5号砕石(S-20)	
	産 地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字	
	採 取 日	令和 7 年 2 月 20 日	
	採 取 場 所	骨材堆積場	
試験前の試料の乾燥質量	(g)	m_{D1}	2239
試験後の試料の乾燥質量	(g)	m_{D2}	2239
粘土塊量 = $\frac{m_{D1} - m_{D2}}{m_{D1}} \times 100$	(%)	C	0.00

注1) 試験回数は、附属書Bによる。



本書の取扱いについて

- 本書の試験結果は、本文中に記載の試験体について得られたものです。
- 本書を複製して第三者に開示する場合は、必ず全文を複製することとし、一部分だけの複製は行わないで下さい。
- 本試験結果の一部分を、当試験所の名称を付してカタログに記載する等、一般に開示する場合は、文書によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

本書についての問い合わせは、下記までお願いします。

ベルテクス株式会社 試験分析センター
〒 916-0068 福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地
TEL : 0778-62-1000 FAX : 0778-62-7723